

RUSTICO PORCELANICO MONOCOMPONENTE

PRODUCTO

Bases de cuarzo micronizado de elevada resistencia para acabados tipo comerciales, industriales o ajardinados. Adherencia extrema. Excelente trabajabilidad y dureza por combinación de resinas de última generación desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE.

DESCRIPCION

Pasta a base de cemento para revestir pisos y paredes.

USOS

- Para renovar suelos existentes o reemplazar moquetas.
- Puede ser aplicado tanto para pisos como en paredes dada su gran adherencia.
- Adhiere a bases firmes con mordiente
- Puede colocarse tanto en interior y exterior.
- Disponible en amplia gama de colores.

VENTAJAS

- Gran resistencia a la abrasión.
- Impermeable al agua, grasa y aceites.
- Elevada resistencia mecánica.
- Estable frente a los rayos ultravioleta.

CAMPO DE APLICACION

Adecuado para revestir y decorar parámetros verticales y horizontales de espacios principalmente comerciales, industriales, ajardinados etc.

Revestimientos cerámicos de baños y cocinas.

Apto para piscinas mediante el sistema Vanish Pool (Ver ficha técnica).

El sistema es apto para suelos con calefacción radiante siempre y cuando se haya aplicado la instalación de la misma con sus protecciones homologadas, así como los morteros de base autonivelantes apropiados para que no trasladen problemas de fisuración a las capas exteriores y por tanto al sistema.

APLICACION

Según la mezcla de agua, con menos líquido (amasado compacto), conseguimos un acabado más liso y de acabado extrafino tras el lacado, sin aguas y muy resistente, o más licuado, consiguiendo un efecto algo estriado y más rustico al mismo tiempo que resistente.

Según temperatura / humedad / sistema de trabajo o costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

CONSUMO

El consumo es aproximadamente de:

0,3 a 0,6 kg por capa y m2 (según soporte)

PRECAUCIONES ESPECIALES

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C ni superior a 30°C.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

PRESENTACION

Cubo de 20 Kg.

Palet 36 Ud.



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

CARACTERISTICAS

Concepto	Resultado
Tipo	Rústico porcelánico
Aspecto:	Polvo blanco.
Densidad aparente:	En polvo: 1.500 kg/m3.
Endurecido:	2.100 kg/m3. Sistema
Vida de la mezcla:	7 Horas.
Tiempo abierto:	2 Horas.
Tamaño máximo del árido:	1 mm.
Resistencias mecánicas (EN 1015-11):	
Compresión 28 días:	>55 N/mm2.
Flexión 28 días:	>15 N/mm2 Sistema
Adherencia al hormigón:	28 días: 1 N/mm2.
Espesor máximo de aplicación por capa:	0,2 a 0,5 mm por capa.
Reacción al fuego (EN 13501-1):	A1.
Presentación:	- 20kg Monocomponente (para mezclado con agua corriente)
Mezcla líquida:	Hasta conseguir una pasta homogénea, (30 a 35%)

CONSERVACION

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

EFECTO APLICADO



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad, vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.