



# DEKORHUSET

DEKORPUSS

Oslo  
Kjelsåsveien 160  
0491 Oslo

Kristiansand  
Barstølveien 50A  
4636 Kristiansand

post@dekorhuset.no  
+47) 236 50 899

turid@dekorhuset.no  
+47) 904 80 191

*Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskap og gir informasjon om våre produkter og bruksmuligheter. Målet er derfor ikke å sikre visse egenskaper til produktene eller deres egnethet for en bestemt applikasjon. Mulige eksisterende industrielle rettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametere blir beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert produkt.*

## Satine Stone

Industrial Estate Carabona - C/. Coure nº16, 18 y 20 - 12530 Burriana – Castellón, Spain.

Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100

E-post: [info@satine.es](mailto:info@satine.es)

## TEKNISK DATABLAD SATINE PRODUKT MICROCEMENTO PORCELANICO BASE

Åpne bøtta, bland med vann og rør med en visp til oppnådd homogen blanding.  
Påfør 2 strøk i henhold til tykkelsen som trengs, gjelder med en stålbrett fleksibelt til 45° og med et visst trykk når produktet påføres.  
I henhold til temperatur / fuktighet / arbeidssystem eller skikker, kan produktet tilpasses når det gjelder tørking, hardhet, bearbeidbarhet og grovhet etter ønske.

Sement- og kvalrtsbasert base med medium korning.  
Utmerket bearbeidbarhet og hardhet ved kombinasjon av harpikser utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.

### BESKRIVELSE

Sementbasert mørtel for å belegge gulv og vegger.

### FORBRUK

Forbruket er omtrentlig:

1,1 kg per lag og m2 (avhengig av underlaget)

### BRUK

- Å renovere eksisterende gulv eller erstatte flis.
- Kan brukes på både gulv og vegger
- Kan påføres både innendørs og utendørs.



#### FORDELER:

- Stor motstand mot slitasje,
- Høy motstand mot vann, fett og oljer,
- Høy mekanisk motstand,
- Stabilt mot ultrafiolette stråler,

#### ANVENDELSESOMRÅDE:

Egner seg til dekorasjon av vertikale og horisontale overflater av boliger,

butikker, kontorer, restauranter, lobbyer, områder til utstilling, bolig, fornøyelsesparker, etc.

Egner seg til dekorasjon av møbler, hyller og benkeplater.

Egner seg til påføring på flis på bad og kjøkken.

Systemet er egnet for gulv med gulvvarme

forutsatt at installasjonen er godkjent med egnet avstand slik at det ikke overfører sprekkproblemer til ytre lag og derfor til systemet.

#### SPESIELLE FORHOLDSREGLER:

Dette produktet inneholder sement.

Unngå kontakt med øyne og hud, samt støvinhalasjon.

Bruk gummihandsker og vernebriller.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke bruk produktet ved romtemperatur lavere enn 5°C eller høyere enn 30°C.

Tomme beholdere må kastes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

#### PRESENTASJON:

**Type:** Pulver

**Utseende:** Hvit pulver

**Herdet:** 2200 kg / m<sup>3</sup>. system

**Mekaniske motstander (EN 1015-11):**

**Komprimering 28 dager:** > 55 N / mm<sup>2</sup>.

**Bøyning 28 dager:** > 10 N / mm<sup>2</sup>-system

**Overholdelse av betong:** 28 dager: 1,6 N / mm<sup>2</sup>.

**Maksimal tykkelse på lag:** 0,5 til 0,6 mm per lag

**Reaksjon på brann (EN 13501-1):** A1.

**Presentasjon:** 20 kg spann.

#### HOLDBARHET

12 måneder fra produksjonsdato, i lukket originalemballasje, skjermet fra vær og fuktighet.